

## ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBKİ WODY

Lokalizacja: BIAŁYSTOK - DW 678.

Nr otworu		OM 2-1
Głębokość pobrania [m]		1,50
Mętność	mg/l SiO <sub>2</sub>	10
Barwa	mg/l Pt	10
Zapach		Z1R
Odczyn pH		7,2
H <sub>2</sub> S	mg/l	nw
CO <sub>2</sub> wolny	mg/l	22,0
CO <sub>2</sub> agresywny	mg/l	nw
Twardość przem.	mval/l	10,5
Twardość przem.	<sup>0</sup> n	29,4
Chlorki	mg/l	14,0
Siarczany	mg/l	14,0
Twardość ogólna	mval/l	12,0
Wapń	mg/l	25,2
Magnez	mg/l	36,5
Amoniak	mg/l	0,15

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.