





KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Miasto	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
1	22+812 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.1
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
10		8	piasek stabilizowany cementem z kamieniami (podbudowa)			
20		26	bruk granitowy (podbudowa)			
30		42	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
40						
50						
60						
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze



Otwór	Kilometraż	Miasto	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
2	23+894 (L)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.2
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-20 mm)			
10		8	piasek stabilizowany cementem (podbudowa)			
20		26	nasyp budowlany (piasek drobny), żółta			
30						
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Miasto	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
3	24+757 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.3
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
20		13	bruk granitowy (podbudowa)			
30		30	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						

Otwór	Kilometraż	Miasto	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
4	2+597 (L)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.4
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przełot warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
		7	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gryszy 3-18 mm)			
			kruszywo łamane 10-60 mm (podbudowa)			
	23	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty				
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
5	26+679 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.5
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
20		16	piasek stabilizowany cementem (podbudowa)			
30		26	nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO






Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
6	27+617 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.6
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		8	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
		10	kruszywo łamane 5-15 mm (podbudowa)			
			piasek stabilizowany cementem (podbudowa)			
20		20	bruk granitowy (podbudowa)			
30		34	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO



Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
7	28+867 (L)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.7
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		10	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
		13	kruszywo granitowe 5-15 mm (podbudowa)			
20		26	bruk granitowy (podbudowa)			
30		60	nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty			
40						
50						
60						
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
8	30+232 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.8
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-15 mm)			
10		7	kruszywo granitowe 5-10 mm z domieszką piasku średniego (podbudowa)			
20		14	bruk granitowy (podbudowa)			
30		32	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO



Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
9	31+140 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.9
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		8	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-20 mm)			
20			piasek drobny z kamieniami (podbudowa)			
30		30	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Miasto	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
10	31+992 (L)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.10
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
		4	kruszywo granitowe 5-15 mm (podbudowa)			
10		15	piasek stabilizowany cementem (podbudowa)			
20		14	bruk granitowy (podbudowa)			
30		39	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
11	32+842 (P)	Ciechanowiec	Wysokie Maz.	04/2012	mgr A. Rozwora	7.11
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		4	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
		4	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 5-20 mm)			
10		10	piasek drobny z kamieniami (podbudowa)			
20		19	bruk granitowy (podbudowa)			
30		34	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
40		60				
50						
60						
70						
80						



Otwór

12

Kilometraž
33+955 (L)

Gmina
Perlejewo

Powiat
Siemiatycze

Data
04/2012

Wykonał
mgr A. Rozwora

Zał.	
7.12	

Głębokość [cm]
skala 1:4

Profil litologiczny

Przelot warstw

Rodzaj i barwa gruntu

Uwagi/zdjęcie

2

3

4

5

bruk granitowy (podbudowa)

nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty





KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
13	34+950 (L)	Perlejewo	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.13
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		8	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gryszy 2-12 mm)			
		15	kruszywo granitowe z domieszką piasku średniego (podbudowa)			
20		30	bruk granitowy (podbudowa)			
30		60	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60						
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
14	35+804 (P)	Perlejewo	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.14
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		9	beton asfaltowy pokruszony (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-10 mm)			
20			piasek średni z kamieniami (podbudowa)			
30		23	bruk granitowy (podbudowa)			
40		40	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze



Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
15	36+658 (L)	Perlejewo	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.15
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-12 mm)			
		6	kruszywo łamane z domieszką piasku średniego (podbudowa)			
20		17	bruk granitowy (podbudowa)			
30		37	nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze





Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
16	37+586 (P)	Perlejewo	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.16
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		13	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-15 mm)			
20		24	kruszywo granitowe z domieszką piasku (podbudowa)			
30		40	bruk granitowy (podbudowa)			
40		60	nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty			
50						
60						
70						
80						

Otwór 17	Kilometraż 38+976 (L)	Gmina Grodzisk	Powiat Siemiatycze	Data 04/2012	Wykonał mgr A. Rozwora	Zał. 7.17
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przelot warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			<p>beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-15 mm)</p> <p>beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-12 mm)</p> <p>beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-10 mm)</p> <p>bruk granitowy (podbudowa)</p> <p>kruszywo granitowe z domieszką piasku średniego (podbudowa)</p> <p>nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty</p>			



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
18	40+263 (L)	Grodzisk	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.18
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		3	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-12 mm)			
		8	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
		12	piasek drobny (podbudowa), żółty			
20		15	bruk granitowy (podbudowa)			
		27	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
30						
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO





Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
20	41+903 (P)	Grodzisk	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.20
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		2	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 5-20 mm)			
		7	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-8 mm)			
20		11	bruk granitowy (podbudowa)			
30		28	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
21	43+185 (L)	Grodzisk	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.21
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		3	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
		3	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-8 mm)			
		7	kruszywo granitowe z domieszką piasku drobnego (podbudowa)			
20		14	bruk granitowy (podbudowa)			
25		25	nasyp budowlany (piasek drobnny), szarożółty			
30						
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO







Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
22	43+874 (L)	Grodzisk	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.22
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		4	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-15 mm)			
		9	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 1-5 mm)			
		12	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-12 mm)			
		18	kruszywo granitowe z domieszką piasku (podbudowa)			
20		31	bruk granitowy (podbudowa)			
30			nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40		60				
50						
60						
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO






Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
23	45+115 (L)	Perlejewo	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.23
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-12 mm)			
		12	kruszywo granitowe (podbudowa)			
20		16	bruk granitowy (podbudowa)			
30		30	kruszywo granitowe z domieszką piasku drobnego (podbudowa)			
		34	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze





Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
24	45+930 (P)	Grodzisk	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.24
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		9	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
		12	kruszywo granitowe (podbudowa)			
20		26	bruk granitowy (podbudowa)			
30		60	nasyp budowlany (piasek średni), szarżółty			
40						
50						
60						
70						
80						





KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
26	48+052 (P)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.26
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-20 mm)			
		11	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-8 mm)			
		15	kruszywo granitowe z domieszką piasku drobnego (podbudowa)			
20		19	bruk granitowy (podbudowa)			
30		37	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO



Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze



Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
27	48+024 (L)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.27
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-12 mm)			
		4	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
		8	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 5-25 mm)			
20		19	bruk granitowy (podbudowa)			
30						
		37	nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
28	49+907 (L)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.28
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-15 mm)			
10		8	bruk granitowy (podbudowa)			
20		22	nasyp budowlany (piasek drobny), szaraożółty			
30						
40						
50						
60		60				
70						
80						

Otwór 29	Kilometraż 50+774 (L)	Gmina Siemiatycze	Powiat Siemiatycze	Data 04/2012	Wykonał mgr A. Rozwora	Zał. 7.29
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przelot warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy pokruszony(lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-10 mm)			
		4	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-15 mm)			
	10	10	bruk granitowy (podbudowa)			
	24	nasyp budowlany (piasek drobny), szarżółty				
60	60					
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO





Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
30	52+071 (P)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.30
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		4	beton asfaltowy pokruszony(lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-10 mm)			
20		10	beton asfaltowy pokruszony(lepiszcze asfaltowe, granulacja grys 2-18 mm)			
30		30	bruk granitowy (podbudowa)			
40		60	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
31	53+215 (P)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.31
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
		5	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-25 mm)			
10		9	bruk granitowy (podbudowa)			
20		28	nasyp budowlany (piasek drobnny), szarożółty			
30						
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO





Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
32	53+991 (L)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.32
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		10	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-18 mm)			
		16	beton asfaltowy pokruszony (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 10-30 mm)			
20			bruk granitowy (podbudowa)			
30		33	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO






Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
33	55+140 (L)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.33
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-12 mm)			
		7	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-20 mm)			
20		12	bruk granitowy (podbudowa)			
		26	nasyp budowlany (piasek drobny), szarozółty			
30						
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
34	56+111 (P)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.34
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
			beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 2-10 mm)			
10		6	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gysu 5-25 mm)			
20		13	bruk granitowy (podbudowa)			
30		28	nasyp budowlany (piasek drobnny), szarżółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						



KARTA DOKUMENTACYJNA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór	Kilometraż	Gmina	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
35	57+210 (L)	Siemiatycze	Siemiatycze	04/2012	mgr A. Rozwora	7.35
Głębokość [cm] skala 1:4	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Uwagi/zdjęcie		
	2	3	4	5		
10		6	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gryszy 2-12 mm)			
		12	beton asfaltowy (lepiszcze asfaltowe, granulacja gryszy 5-30 mm)			
20			bruk granitowy (podbudowa)			
30		32	nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty			
40						
50						
60		60				
70						
80						